



Eigenschaften
Verarbeitungsfertige Mischung aus gesiebttem Rohlehm aus unserer Lehmgrube in Kleinfahner, Granulaten (2–8mm) und Stroh.
Schüttdichte: 1800 kg/m³, Trockenrohdichte: 1600 kg/m³, Druckfestigkeit: 3,1 N/mm², Schwindmaß: 0,2 %

feuchtigkeitsregulierend, holzkonservierend, wärmeregulierend, wärmespeichernd, dampfdiffusionsfähig

Lieferform
Erdfeucht, lose, im Big Bag (1 m³) oder als 50kg Sack

Lagerung
Bis zu 3 Monate witterungsgeschützt auf der Baustelle

Ergiebigkeit
1 m³ Fertigmischung ergibt 0,65 m³ Wandmasse

Anwendung
– Stampflehm-Wände

Für tragende und nichttragende Innen und Außenbauteile (außen nur frostfrei). Auch für Vorsatzschalen, dekorative Elemente und Klimaelemente. Einbau lagenweise in Schalungen, mechanisch verdichtet, sofort ausschalbar

Lehmwerk Kleinfahner GmbH & Co. KG
Anger 56, D-99100 Gierstädt - Kleinfahner
+49 (0)36206 23470
Geschäftsführer Michael Kockelmann

www.DAS-LEHMWERK.de
info@das-lehmwerk.de

Präsentiert von

ELEMENTE
materialForum